



produziert + liefert seit 1967
HOLZ + FERTIGTEILE
PLATTEN + VERPACKUNGEN
28359 Bremen, Grazer Straße 2c

Verkaufsbüro:
MICHAEL GmbH
26135 Oldenburg, Rudolf-Diesel-Str. 49
Telefon (49) 04 41 – 8 85 91 98
Fax – 8 85 91 99  01 71 – 7 25 76 76
www.holzmichael.de info@holzmichael.de
www.michael-verpackungen.de

Technische Daten und Sicherheitshinweise für MAGO ROLLPACK

Das von uns gelieferte Verpackungsmaterial MAGO ROLLPACK wird aus Hartfaserplatten nach der deutschen DIN Norm 68754 / EN 622-1 hergestellt.

Diese Norm regelt die technischen Anforderungen an die Platte, unter anderem die Biegefestigkeit, Zugfestigkeit und das Brandverhalten.

- MAGO ROLLPACK ist umweltfreundlich und setzt keine Gerüche und Gase frei.
- MAGO-ROLLPACK besteht aus:
 - 90,3 % Holzwerkstoff (Hartfaserplatte)
 - 2 % Kraftliner-Papier+Verstärkungsfolie
 - 1,9 % Harze (Naturharze)
 - 0,8 % Paraffine (Wachse)
 - 5 % Wasser

Die für uns hergestellten Hartfaserplatten sind in die Schadstoff - Emissionsklasse E 1 einzuordnen. Formaldehyd ist ein im Naturholz vorkommender gasförmiger Stoff, der sich bei der Herstellung der Hartfaserplatte durch die hohe Herstellungstemperatur weitestgehend verflüchtigt. Das natürlich vorkommende Holz weist somit einen höheren Gehalt von Formaldehyd auf, als das hergestellte Holzprodukt.

- Die Entsorgung von MAGO ROLLPACK erfolgt ohne Auflagen.

Technische Werte von MAGOROLLPACK nach DIN 68754 / EN 622-1

Stärke	3,3 mm (als Sonderanfertigung bis 6 mm)
Breite (in Längen der Streifen)	100 – 1600 mm (Sonderbreiten bis 3100 mm auf Anfrage)
Länge	150 lfdm (andere Längen auf Wunsch)
Gewicht	2,6 kg/m ²
Druckfestigkeit	ca. 100 kg/cm ²
Biegefestigkeit	40 N/mm ²
Feuchtigkeitsgrad	6 – 9 %
Verpackung	Auf Einwegpaletten in Wellen gefaltet